



KIFA

社団法人韓国遠赤外線協会
敷設韓国遠赤外線応用評価研究院

ウ138-844ソウル特別市松坡区

松坡通り441

<http://www.kfir.or.kr>

TEL(02)2203-6037

FAX (02) 2203-6061

試験成績書

発行番号：KFIG-116

依頼人：ペク・ヨンジン[ビビバイオ株式会社]

住所：大邱広域市西区染色工団路5ギル11（飛山洞、相互特殊包装可動210号）

受付日：2014年2月27日

サンプル名：軟質ポリウレタンフォーム（BNT技術適用）

テスト結果

試験項目	経過時間（分）	ブランク濃度（ppm）	サンプル濃度（ppm）	消臭率（%）
脱臭試験	初期	5 0 0	5 0 0	—
	3 0	4 8 0	1 2 0	7 5
	6 0	4 6 0	1 0 0	7 8
	9 0	4 5 0	9 0	8 0
	1 2 0	4 4 0	8 0	8 2

（注）ブランク：試料を入れない状態で測定したもの。終わり。

- 1) 試験方法：KFIA-FI-1004
- 2) 試験ガス名：アンモニア
- 3) ガス濃度測定：ガス検知管
- 4) 貼り付け：別添
- 5) 用途：品質管理



2014年3月3日

※1. この成績書は依頼人が提供した試料に対する結果であり、試料名は依頼人が提示したものである。

2. この成績書は用途以外には使用できません。

担当者：白銀花02) 2203-6084

韓国遠赤外線応用評価 研究院長 統價



KIFA

時間経過によるガス濃度曲線 (KFIG-116)

